

SEDIPAN SPEP-223 RU

2-х компонентный белый полиэфирный грунт



Основные характеристики

- Очень хорошие заполняющие свойства
- Хорошее выравнивание
- Хорошее вертикальное применение
- Хорошо шлифуется, подходит для ручной шлифовки



Применение

Общая информация



- Для достижения оптимальных физических и химических свойств покрытия рекомендуется наносить при температуре не ниже +12°C и не выше +30°C.
- Покрытия, нанесенные при более низких температурах, будут демонстрировать химические и механические свойства хуже, чем стандартные характеристики
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.
- Тщательно перемешивайте перед использованием!
- Все наружные материалы (например, наполнители, пленки, герметики, очистители) должны быть проверены на совместимость с системой покрытия.

Общая информация



- Межкомнатные двери
- Мебель
- Другие конструкции интерьера
- Предлагается в качестве базового покрытия на высококачественных деревянных элементах (МДФ или из массива дерева)

Подготовка подложки



Продукт можно наносить поверх любых деревянных элементов (из цельной древесины или МДФ), предварительно отшлифованных с зерном 180-220. Не наносить на фанеру!

Свойства & способы нанесения

 	Вид	Высоковязкая жидкость
	Цвет	Белый
	Сухой остаток (± 2% по массе)	95 %
	ЛОС (летучие органические соединения) (± 2% по массе)	5%
	Плотность ± 2%	1,46 г/см ³
	Поставочная вязкость (DIN 6, +/- 5сек)	60 сек
	Нанесение	Ручное распыление
	Размер сопла (Ø мм)	1,8 – 2,0
	Давление впрыска (бар)	2 – 3
	Разбавитель	SEDIPAN STA-070
	Разбавитель в %	20 – 30
	Расход (г/м ²)	220 – 250
Расход (г/м ²) ²⁾	440 – 500	

SEDIPAN SPEP-223 RU

2-х компонентный белый полиэфирный грунт



	Количество слоёв	Максимум 3 (мокрый по мокрому)
	Время между слоями (мин)	20-50

Смешивание	
	<ul style="list-style-type: none"> Используйте ускоритель SEDIPAN SA-017 Соотношение компонентов: базовый материал - отвердитель: 100: 2 (объем 100: 3) (соотношение для высокой температуры окружающей среды 100: 1-1,5). Хорошо перемешайте после добавления ускорителя После смешивания ускорителя добавляют катализатор SEDIPAN SH 197/195 Соотношение компонентов: базовый материал - катализатор: 100: 2 (объем 100: 3). Хорошо перемешайте после добавления катализатора Жизнеспособность после смешивания: 20 - 30 мин (в зависимости от температуры)

Сушка									
	<p>Высыхание при 20 ° C и относительной влажности от 45 до 65%</p> <table border="1"> <tr> <td>Сухой от пыли</td> <td>40-50 минут</td> </tr> <tr> <td>Сухой для прикосновения</td> <td>90-110 минут</td> </tr> <tr> <td>Полностью сухой</td> <td>24 часа</td> </tr> <tr> <td>Сухой для шлифовки</td> <td>24 часа</td> </tr> </table>	Сухой от пыли	40-50 минут	Сухой для прикосновения	90-110 минут	Полностью сухой	24 часа	Сухой для шлифовки	24 часа
Сухой от пыли	40-50 минут								
Сухой для прикосновения	90-110 минут								
Полностью сухой	24 часа								
Сухой для шлифовки	24 часа								

Очистка	
	<ul style="list-style-type: none"> Окрасочное оборудование должно быть промыто растворителем сразу после использования Остатки должны быть утилизированы по местным правилам. Не выбрасывать в канализацию.

Хранение	
<ul style="list-style-type: none"> SEDIPAN SPEP-223 RU и его отвердители имеют срок годности 6 месяцев, если они хранятся в прохладном месте в оригинальной закрытой упаковке. После использования закройте упаковку. 	



Системы

<p>Этот продукт может быть нанесен под любой непрозрачный верхний слой SEDIPAN 2k PU-Alkyd или 2k PU-Acrylic после шлифования с зернистостью 320</p> <p style="text-align: center;">Упомянутые системы покрытия являются только примером, возможны и другие системы.</p>	
--	--



Дополнительная информация

Поставляются	
Тип и размер упаковки	металлическое ведро 20 л

Паспорт безопасности	
	Пожалуйста, обратитесь за информацией к Вашему партнеру - поставщику

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данная версия создана 12 декабря 2017 года