

# TECHNICAL DATASHEET SEDIPAN SPUT-530

2-х компонентное полиуретановое матовое финишное покрытие с высокой износостойкостью для паркета, деревянных полов, ступеней.



## Основные характеристики

- Хорошее наполнение
- Хорошая растекаемость
- Хорошая эластичность пленки
- Стойкость к царапанию



## Применение

### Общая информация



- Плотность (г/см<sup>3</sup>): 0,99 ± 0,02
- Для достижения оптимальных физических и химических свойств покрытия рекомендуется наносить при температуре не ниже +12°C и не выше +30°C.
- Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.
- Тщательно перемешивать перед применением.
- Все дополнительные материалы (например, наполнители, пленки, герметики, очистители) должны быть проверены на совместимость с системой покрытия.

### Область применения



- Паркет
- Лестницы и ступени
- Деревянный пол

### Подготовка подложки



Данный продукт может быть нанесен на ПУ грунт SEDIPAN SPUP-320

### Свойства & Способ нанесения

	Вид	Жидкость средней вязкости
	Цвет	Прозрачный
	Блеск	30, 70, 90 глянец
	Сухой остаток (± 2% по массе)	42 %
	ЛОС (летучие органические соединения) (± 2% по массе)	58 %
	Плотность ± 2%	0,99 г/см <sup>3</sup>
	Поставочная вязкость (Ford 4, +/- 2sec)	20 с
	Вязкость для применения (DIN 4, +/- 3sec)	18 с
	Разбавитель	SEDIPAN STS-055
	Добавлять %	10-20
	Расход (г/м <sup>2</sup> )	120-160
	Производственное нанесение (г/м <sup>2</sup> ) <sup>1)</sup>	120-160

<sup>1)</sup> с учетом разбавления и естественных потерь

# TECHNICAL DATASHEET SEDIPAN SPUT-530

2-х компонентное полиуретановое матовое финишное покрытие с высокой износостойкостью для паркета, деревянных полов, ступеней.



## Смешивание компонентов



- В качестве отвердителя использовать SEDIPAN SH-170
- Смешать материал с отвердителем в пропорции 10: 10
- Добавить отвердитель в материал и тщательно перемешать
- После перемешивания компонентов жизнеспособность смеси более 3 часов (в зависимости от температуры)

## Сушка

	Сушка при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 45-65%	
	Сухой от пыли	30-45 мин.
	Сухой для прикосновения	50-60 мин.
	Полностью сухой	12 часа
	Сухой для штабелирования	24 часа
	Упаковка	48 часов
	Можно ходить	24-36 часов

## Очистка



- Окрасочное оборудование должно быть промыто растворителем сразу после использования
- Неиспользованный продукт после промывки оборудования растворителем, остатки водяной завесы из камеры нанесения, остатки лакокрасочного материала нельзя выливать напрямую в канализацию и должно быть утилизированы в соответствии с местным законодательством.

## Хранение

Этот продукт и его отвердитель не имеют срока годности, если они хранятся в прохладном месте в оригинальной закрытой упаковке. После использования, закрывайте упаковку.



## Системы

Нанесение на SEDIPAN SPU-320, SAPT-350, в качестве самогрунующегося покрытия

Представленные здесь системы покрытий являются примером, другие системы также возможны.



## Дополнительная информация

### Поставляются

Тип и размер упаковки: металлическое ведро 5 л

### Паспорт безопасности



Пожалуйста, обратитесь за информацией к Вашему партнеру - поставщику

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.