

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SEDIPAN SPUR - 120

2 х – компонентный белый
полиуретановый изолятор

Основные характеристики

- Хорошие изоляционные свойства, специально для МДФ
- Хорошая шлифовка
- Хорошая растекаемость
- Препятствует усадке покрытия
- Экономичный
- Белый цвет

Использование

Общая информация



- Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.
- Тщательно перемешивать перед применением
- Все дополнительные материалы (т.е. наполнители, ленты, герметики, очистители) перед использованием должны быть предварительно протестированы на совместимость с покрытием.
- Рекомендации по шлифованию изолятора – использовать Р 180 - 220.



Область применения



- Межкомнатные двери
- Мебель
- Различные интерьерные конструкции
- Рекомендовано для МДФ

Подготовка подложки



Произвести шлифовку необработанной поверхности бумагой с размером зерна 100 - 180

Характеристики

	Внешний вид	Высоковязкий материал
	Цвет	Белый
	Сухой остаток (± 2%)	60 %
	Плотность (± 2%)	1, 24г/см ³
	Поставочная вязкость (DIN 8, +/- 5с)	40 с
	Вязкость для применения (DIN 4, +/- 3с)	15 с
	Жизнеспособность (ч)	≥2 ч
	Разбавитель	SEDIPAN STF – 043
	Отвердитель	SEDIPAN SH-101
	Пропорция (% масс)	100 : 50 : 30
	Расход (г/м ²)	120 – 160

Аналоги отвердителя и разбавителя



- В качестве отвердителя возможно использовать SEDIPAN SH - 115
- В качестве разбавителя возможно использовать SEDIPAN STF-040, STM-085

Сушка



Сушка при температуре 20°C и относительной влажности % 45 - 65

Сухой для шлифовки

1 ч

Хранение

- Продукт не имеет срока годности, если хранится в прохладном месте в оригинальной таре. После использования плотно закройте. Избегайте попадание влаги и прямых солнечных лучей.
- Открытую тару с отвердителем используйте как можно скорее.

+ Дополнительная информация

Форма поставки

Размер упаковки | 20 л

Паспорт безопасности



Пожалуйста, обратитесь за информацией к Вашему партнеру – поставщику

Контакты



Главный офис: ООО «СЕДИПАН», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская , 31 М, оф. 2
Производство: ООО «ЛКМ групп», 398612, Липецкая область, с.Косыревка, ул. Советская 61А
<https://sedipan.ru>
sedipan_lkm
+7 (800) 700 22 98, +7 (863) 303 63 08



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.