

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SEDIPAN SPUR – 200 D 2 х – компонентный белый полиуретановый грунт для пенополиуретана

Основные характеристики

- Хорошая укрывистость
- Хорошая эластичность
- Высокие тиксотропные свойства
- Хорошая адгезия к изделиям из пенополиуретана, пенопласта
- Возможно нанесение на фрезерованные изделия из МДФ, древесины

Использование

Общая информация



• Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.



• Тщательно перемешивать перед применением

• Все дополнительные материалы (т.е. наполнители, ленты, герметики, очистители) перед использованием должны быть предварительно протестированы на совместимость с покрытием.

Область применения




- Мебель
- Пенополиуретан, пенопласт
- Различные интерьерные конструкции
- Подходит для МДФ и твёрдой древесины

Подготовка подложки



Произвести шлифовку грунта бумагой с размером зерна 180 – 220.
Изделия из ППУ обработать согласно Вашей технической карте.

Характеристики


| | Внешний вид | Высоковязкий материал |
|---|---|-----------------------|
|  | Цвет | Белый |
| | Сухой остаток (± 2%) | 73 % |
| | Плотность (± 2%) | 1, 4г/см ³ |
|  | Поставочная вязкость (DIN 8, +/- 5с) | 60 с |
| | Вязкость для применения (DIN 4, +/- 3с) | 18 с |
| | Жизнеспособность (ч) | ≥2 ч |
|  | Разбавитель | SEDIPAN STM – 085 |
| | Отвердитель | SEDIPAN SH-115 |
| | Пропорция (% масс) | 100 : 15 : 20 |
| | Расход (г/м ²) | 120 – 160 |

Аналоги отвердителя и разбавителя



- В качестве отвердителя возможно использовать SEDIPAN SH – 117
- В качестве разбавителя возможно использовать SEDIPAN STM-125

Сушка

| | Сушка при температуре 20°C и относительной влажности % 45 - 65 | | | |
|---|--|-----------|--------------------|------|
|  | Сухой для прикосновения | 40-50 мин | Полностью сухой | 4 ч |
| | Сухой для шлифовки | 2 ч | Сухой для упаковки | 24 ч |
| | Сухой для штабелирования | 12 ч | | |

Хранение

- Продукт не имеет срока годности, если хранится в прохладном месте в оригинальной таре. После использования плотно закройте. Избегайте попадание влаги и прямых солнечных лучей.
- Открытую тару с отвердителем используйте как можно скорее.

+ Дополнительная информация

Форма поставки

Размер упаковки | 20 л

Паспорт безопасности



Пожалуйста, обратитесь за информацией к Вашему партнеру – поставщику

Контакты



Главный офис: ООО «СЕДИПАН», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 М, оф. 2
Производство: ООО «ЛКМ групп», 398612, Липецкая область, с.Косыревка, ул. Советская 61А
<https://sedipan.ru>
sedipan_lkm
+7 (800) 700 22 98, +7 (863) 303 63 08



Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.