

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SEDIPAN SPUT – 500 GU RU

2 х – компонентный прозрачный полиуретановый лак

Основные характеристики

- Хорошее наполнение
- Быстрая сушка
- Возможно нанесение на вертикальные поверхности
- Хорошая эластичность
- Прозрачность
- Имеет высокую механическую прочность
- Используется как основная база для колеровки RAL, NCS и др.

Использование

Общая информация



• Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.



• Тщательно перемешивать перед применением

• Все дополнительные материалы (т.е. наполнители, ленты, герметики, очистители) перед использованием должны быть предварительно протестированы на совместимость с покрытием.

Область применения



• Межкомнатные двери

• Различные интерьерные конструкции

• Мебель


• Подходит для различных деревянных изделий

Подготовка подложки



Продукт можно наносить поверх полиуретановых, полиэфирных или УФ – прозрачных грунтов (силеров) на предварительно отшлифованную поверхность бумагой с размером зерна 320.

Характеристики

	Внешний вид	Материал средней вязкости
	Цвет	Янтарный
	Возможные степени глянца (угол измерения 60°)	05 - 80
	Сухой остаток (± 2%)	44 %
	Плотность (± 2%)	0, 97г/см ³
	Поставочная вязкость (DIN 6, +/- 3с)	27 с
	Вязкость для применения (DIN 4, +/- 3с)	15 с
	Жизнеспособность (ч)	≥2 ч
	Разбавитель	SEDIPAN STF – 040
	Отвердитель	SEDIPAN SH-100
	Пропорция (% масс)	100 : 50 : 20
	Расход (г/м ²)	120 – 160


Аналоги отвердителя и разбавителя



• В качестве отвердителя возможно использовать SEDIPAN SH – 101, 115

• В качестве разбавителя возможно использовать SEDIPAN STM-050, STM-085, STF – 043

Сушка

	Сушка при температуре 20°C и относительной влажности % 45 - 65			
	Сухой для прикосновения	40 - 50 мин	Полностью сухой	4 ч
	Сухой для штабелирования	12 ч	Сухой для упаковки	24 ч

Хранение

- Продукт не имеет срока годности, если хранится в прохладном месте в оригинальной таре. После использования плотно закройте. Избегайте попадание влаги и прямых солнечных лучей.
- Открытую тару с отвердителем используйте как можно скорее.

+ Дополнительная информация

Форма поставки

Размер упаковки | 20 л

Паспорт безопасности



Пожалуйста, обратитесь за информацией к Вашему партнеру – поставщику

Контакты



Главный офис: ООО «СЕДИПАН», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 31 М, оф. 2
Производство: ООО «ЛКМ групп», 398612, Липецкая область, с.Косыревка, ул. Советская 61А
<https://sedipan.ru>
sedipan_lkm
+7 (800) 700 22 98, +7 (863) 303 63 08



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.