

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SEDIPAN SPUT – 530

2 х – компонентный прозрачный полиуретановый паркетный лак

Основные характеристики

- Хорошее наполнение
- Хорошая растекаемость
- Возможно нанесение кистью
- Хорошая эластичность плёнки
- Стойкость к царапанью

Использование

Общая информация



• Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%.



• Тщательно перемешивать перед применением

• Все дополнительные материалы (т.е. наполнители, ленты, герметики, очистители) перед использованием должны быть предварительно протестированы на совместимость с покрытием.

Область применения



- Паркет
- Лестницы и ступени
- Деревянный пол

Подготовка подложки



Данный продукт может быть нанесён поверх полиуретановых, полиэфирных или УФ – прозрачных грунтов (силеров) на предварительно отшлифованную поверхность бумагой с размером зерна 320.

Характеристики

	Внешний вид	Материал средней вязкости
	Цвет	Прозрачный
	Возможные степени глянца (угол измерения 60°)	30, 70, 90
	Сухой остаток (± 2%)	42 %
	Плотность (± 2%)	0, 99 г/см ³
	Поставочная вязкость (DIN 6, +/- 5с)	20 с
	Вязкость для применения (DIN 4, +/- 3с)	15 с
	Жизнеспособность (ч)	≥ 2 ч
	Разбавитель	SEDIPAN STM – 085
	Отвердитель	SEDIPAN SH-170
	Пропорция (% масс)	100 : 70/ 100 : 20
	Расход (г/м ²)	120 – 160

Аналоги отвердителя и разбавителя



- В качестве разбавителя возможно использовать SEDIPAN STM-050

Сушка

	Сушка при температуре 20°C и относительной влажности % 45 - 65			
	Сухой для прикосновения	50 - 60 мин	Полностью сухой	4 ч
	Полностью сухой	6 ч	Сухой для упаковки	24 ч
	Сухой для штабелирования	12 ч	Можно ходить	24 ч

Хранение

- Продукт не имеет срока годности, если хранится в прохладном месте в оригинальной таре. После использования плотно закройте. Избегайте попадание влаги и прямых солнечных лучей.
- Открытую тару с отвердителем используйте как можно скорее.

+ Дополнительная информация

Форма поставки

Размер упаковки | 20 л

Паспорт безопасности



Пожалуйста, обратитесь за информацией к Вашему партнеру – поставщику

Контакты



Главный офис: ООО «СЕДИПАН», 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская , 31 М, оф. 2
Производство: ООО «ЛКМ групп», 398612, Липецкая область, с.Косыревка, ул. Советская 61А
<https://sedipan.ru>
sedipan_lkm
+7 (800) 700 22 98, +7 (863) 303 63 08



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.